

- ▲ Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren
- ▲ Für stabförmige Bauteile wie z.B. Balken oder Stützen
- ▲ Große Festigkeiten und hoher Widerstand gegen Verformung
- ▲ Schlanke Querschnitte mit hoher Dimensionsstabilität
- ▲ Bestehend ausschließlich aus Längsfurnierlagen

TECHNISCHE DATEN:

	VMG LIGNUM LVL 48P H= 300 MM		GLUED TIMBER GL 24H H= 300 MM			SAWN TIMBER C24 H=300MM		
	FESTIGKEIT MPA	DICKE MM	FESTIGKEIT MPA	DICKE MM	ERHÖHTER MATERIAL- VERBRAUCH IM VER- GLEICH ZU LVL	FESTIGKEIT MPA	DICKE MM	ERHÖHTER MATERIAL- VERBRAUCH IM VER- GLEICH ZU LVL
Biegefestigkeit, hochkant, parallel zur Maserung	44,0	45	24,0	80	78%	24,0	89	99%
Zugfestigkeit, parallel zur Maserung	39,0	45	19,2	89	97%	14,5	131	191%
Druckfestigkeit, parallel zur Maserung	39,0	45	24,0	76	69%	21,0	91	101%
Druckfestigkeit, senkrecht zur Maserung	7,0	45	2,5	131	192%	2,5	137	203%
Scherfestigkeit, hochkant, parallel zur Maserung	4,6	45	3,5	72	60%	4,0	75	66%
Elastizitätsmodul, Mittelwert, parallel zur Faser	14 000	45	11 500	55	22%	11 000	57	27%

VERPACKUNGSANGABEN

STANDARDFORMAT

DICKE IN MM	BREITE IN MM	LÄNGE IN MM	STK/PAKET	M ³ /PAKET
39	240	13000	30	3,650
39	300	13000	24	3,650
45	100	13000	72	4,212
45	120	13000	60	4,212
45	160	13000	42	3,931
45	200	13000	36	4,212
45	240	13000	30	4,212
45	300	13000	24	4,212
45	360	13000	18	3,791
45	400	13000	18	4,212
57	200	13000	24	3,557
57	240	13000	20	3,557
57	300	13000	16	3,557
75	240	13000	20	4,680
75	300	13000	16	4,680

	PAKETÖFFNUNG	ZUSCHNITT	ABBUND
ZUSATZKOSTEN OPTIONAL	✓	✓	✓

