



naturheld pannello di truciolato P5



DATI TECNICI:

	Unità	P5			
	mm	10-12	15-20	> 20-22	38
Resistenza alla flessione (longitudinale)	N/mm ²	≥ 18	≥ 16	≥ 14	≥ 10
Resistenza alla flessione (trasversale)	N/mm ²	≥ 18	≥ 16	≥ 14	≥ 10
Modulo di elasticità (longitudinale)	N/mm ²	≥ 2550	≥ 2400	≥ 2150	≥ 1700
Modulo di elasticità (trasversale)	N/mm ²	≥ 2550	≥ 2400	≥ 2150	≥ 1700
Resistenza al taglio	N/mm ²	≥ 0,45	≥ 0,45	≥ 0,40	≥ 0,30
Indice di rigonfiamento nelle 24h	%	11	10	10	9
Classe di formaldeide	Klasse	E1			
Permeabilità al vapore S _d	m	15/50			
Temmoconduttività λ	W/(m*k)	0,12			
Classe di resistenza al fuoco	Klasse	D-s2, d0			

DATI DI IMBALLAGGIO

NATURHELD PANNELLO DI TRUCIOLATO P5, SCANALATURA E LINGUETTA

SPESSORE IN MM	LARGHEZZA IN MM (LINGUETTA ESCLUSA)	LUNGHEZZA IN MM (LINGUETTA ESCLUSA)	PZ./PACCHETTO	M ² / PALLET
22	600	2400	40	57,60